MTP Sols

MTAccélérateur

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 03/04/2023 – Date d'impression : 03/04/2023 – Version 1

1. DÉFINITION

Catalyseur qui permet d'accélérer la vitesse de polymérisation des résines époxy.

---

2. DESTINATION

Destiné principalement à accélérer la vitesse de polymérisation des **MTPrimer N** et **MTPrimer NP,** pour des rénovations de sols rapides. **Ajout de 2% de MTAccélérateur MAXIMUM par rapport au poids du kit de MTPrimer (Solution + Durcisseur). L'ajout de MTAccélérateur fait perdre de la souplesse au système, ce qui peut altérer ces performances et le fragiliser.**

---

3. PRÉSENTATION

Livré en bidons polyéthylène de 5 kg.

---

4. MISE EN ŒUVRE

4.1 Mise en œuvre du produit

- Après avoir mélangé mécaniquement la solution et le durcisseur du primer, ajouter le MTAccélérateur selon les proportions préconisées. Mélanger de nouveau jusqu'à l'obtention d'une masse homogène. Le fond et les bords du seau devront également être raclés et mélangés. Éviter un mélange trop long et trop rapide afin de minimiser l'occlusion d'air.

4.2 Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et le matériel d'application avec le MTDiluant ECO immédiatement après leur usage. Le produit durci ne peut être enlevé que par voie mécanique.

MTP Sols S.A.S. au capital de 20 200 € - 43, rue Denis Papin 47240 Bon Encontre
F. + 33 (0)5 33 06 99 02 M. +33 (0)6 33 77 03 01- contact@mtpsols.fr – www.mtpsols.fr
R.C.S. Agen : 504 004 755 - APE 2016Z- SIRET 504 004 755 00022- N°TVA FR05504004755

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide jaunâtre
Densité	0,98
Sécurité	Liquide corrosif et irritant Consulter la Fiche de Données de Sécurité

Produit	Masse d'un kit	Masse de MTAccélérateur 1 kit
Les primaires époxy		
MTPrimer N MTPrimer NP	2 kg	0,040 kg
	5 kg	0,100 kg
	20 kg	0,400 kg

Ajout de 2% de MTAccélérateur MAXIMUM par rapport au poids du kit de MTPrimer (Solution + Durcisseur).
L'ajout de MTAccélérateur fait perdre de la souplesse au système, ce qui peut altérer ces performances et le fragiliser.

Faibles émissions de COV/AMC (Composés Organiques Volatils/ Contamination Moléculaire Aéroportée) selon la classe de propreté internationale ISO 14644-8ème partie.

Faibles émissions de particules selon la norme internationale ISO 14644-1.

La résistance mécanique est définie par type (charge de transport, type de pneumatiques, zone de contact) et la fréquence d'exposition.

Convient comme système de revêtement de sol pour l'industrie alimentaire. Veuillez-vous référer au contrat individuel.

La résistance au glissement est toujours fonction de la conception de la surface. L'environnement spécifique définit les limites. Plusieurs finitions peuvent être réalisées. Veuillez-vous référer au rapport individuel.

Résiste au feu. Veuillez-vous référer au rapport individuel.

Perméabilité aux liquides. Assure un joint imperméable protégeant le béton et la nappe phréatique des fuites d'eau et des produits polluants l'environnement.

Disponible dans toute une gamme de couleurs.

Faible odeur permettant une application confortable.

PRIÈRE DE NOUS CONSULTER POUR CHAQUE CAS PARTICULIER.

Nous vous remettrons pour votre problème, toutes les indications nécessaires à la réalisation d'un travail efficace dont le résultat final dépend cependant d'autres éléments que du choix du produit lui-même et notamment du soin apporté à l'application.
La présente notice vise précisément à vous informer utilement à cet effet et notre responsabilité ne peut être engagée, qu'à la condition expresse que soient scrupuleusement respectées toutes les prescriptions, indications, consignes, etc. Contenues dans la présente notice.
Nous conseillons toujours des essais préalables dans les conditions exactes de service et nous fournirons, sur demande, éprouvettes et échantillons pour essais. La reproduction même partielle de la présente ne peut être réalisée qu'avec notre autorisation expresse.

MTP Sols S.A.S. au capital de 20 200 € - 43, rue Denis Papin 47240 Bon Encontre
F. + 33 (0)5 33 06 99 02 M. +33 (0)6 33 77 03 01- contact@mtpsols.fr – www.mtpsols.fr
R.C.S. Agen : 504 004 755 - APE 2016Z- SIRET 504 004 755 00022- N°TVA FR05504004755